

	<b>FICHA TÉCNICA ULTRANTICORROSIVO</b>	<b>VERSIÓN:</b> 2	<b>CÓDIGO:</b> FT-028
		<b>VIGENTE HASTA:</b> 13-07-2023	Página 1 de 3

+

## 1. CARACTERÍSTICAS Y USOS:

**ULTRAPINTURAS® ULTRANTICORROSIVO** es un imprimante base solvente formulado a base de resinas alquídicas y aditivos para proteger las superficies metálicas del proceso de degradación por corrosión. De rápido secamiento al aire y máximo cubrimiento, proporciona el anclaje ideal para aplicar posteriormente el Esmalte **ULTRAPINTURAS® ULTRALUX**. Puede ser utilizado en todo tipo de clima, en ambientes de agresividad intermedia, en áreas interiores o exteriores.

**ULTRAPINTURAS® ULTRANTICORROSIVO** es ideal para preservar ventanas, puertas, rejas, pasamanos, estructuras, tuberías, tanques, maquinaria y cualquier superficie metálica que requiera protección. También puede aplicarse sobre madera, concreto, cubiertas de asbesto-cemento y ladrillo.

## 2. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia y seca; libre de polvo, grasa, óxido y agentes contaminantes o partículas sueltas.
- Se debe eliminar la pintura suelta o en mal estado.
- Las superficies metálicas no ferrosas deben acondicionarse previamente con washprimer.

## 3. APLICACIÓN


- Agite el producto con una espátula limpia, raspando las paredes y el fondo del envase hasta conseguir una mezcla homogénea.
- Use brocha, rodillo, pistola, pistola airless.
- Realizar la limpieza de los implementos de trabajo y equipos con varsol o thinner.

Tabla de dilución para acabado:

Brocha:	10% Varsol/Galón
Rodillo:	10% Varsol/Galón
Pistola:	15 a 20% Varsol/Galón
Pistola airless:	15 a 20% Varsol/Galón

## 4. ESPECIFICACIONES

Viscosidad a 25°C, en unidades Krebs	80 - 90 KU
Finura de dispersión, en unidades Hegman	4 U.H. mínimo
Densidad a 25°C	4.6 Kg/Gal ± 4 Kg/Gal
Contenido de sólidos v/v	42% mínimo

	<b>FICHA TÉCNICA ULTRANTICORROSIVO</b>	<b>VERSIÓN:</b> 2	<b>CÓDIGO:</b> FT-028
		<b>VIGENTE HASTA:</b> 13-07-2023	Página 2 de 3

## 5. SECAMIENTO A 25 °C Y 60% DE HUMEDAD RELATIVA

Tiempo de secamiento al tacto:	1 Horas
Tiempo de secamiento para el manejo:	6 Horas

Para un espesor de película de 25µm

## 6. RENDIMIENTO TEÓRICO

36 a 41 m<sup>2</sup>/Galón a 1 mano

El rendimiento está directamente relacionado con las características de la superficie sobre la cual se aplicará la pintura.

## 7. COLORES DISPONIBLES Y PRESENTACIÓN

**ULTRAPINTURAS® ULTRANTICORROSIVO** está disponible en 8 colores: Amarillo, Azul, Blanco, Gris, Negro, Ocre, Rojo y Verde. El producto es entregado en Cuarto de galón, Medio galón, Galón, Balde por 2,5 galones, Cuñete por 5 galones y Tambor por 50 galones.


## 8. RECOMENDACIONES

- No debe aplicarse cuando haya lluvia y/o se moje la superficie a pintar. Diluya únicamente la cantidad de pintura que va a utilizar.

## 9. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

El producto **ULTRAPINTURAS® ULTRANTICORROSIVO** tiene una garantía de 1 año, contado a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando no se altere física o químicamente, se mantenga bajo techo, en un lugar fresco y seco. Los recipientes deben permanecer herméticamente cerrados para prevenir el deterioro del producto. El producto se debe transportar bajo condiciones que lo protejan de las circunstancias ambientales y posibles daños físicos. Utilice protección respiratoria, guantes y gafas para evitar la inhalación de sus vapores o el contacto con los ojos y la piel. Garantizar buena ventilación en el sitio de aplicación.

En caso de contacto con la piel, lave con agua y jabón; si el contacto es con los ojos, lave con agua abundante y consulte a un especialista. No ingerir. En caso de hacerlo accidentalmente, beba agua y busque atención médica. Los sobrantes deben almacenarse en recipientes plásticos de menor volumen, agregando lentamente y sin agitar una pequeña cantidad de varsol para que se deposite en la superficie, previniéndose así la formación de nata. A continuación, cerrarlo herméticamente. Se recomienda utilizar el producto en el menor tiempo posible.

	<b>FICHA TÉCNICA ULTRANTICORROSIVO</b>	<b>VERSIÓN:</b> 2	<b>CÓDIGO:</b> FT-028
		<b>VIGENTE HASTA:</b> 13-07-2023	Página 3 de 3

## 10. INFORMACIÓN ADICIONAL

Producto inflamable. Manténgase alejado de fuentes de calor, llama directa o chispas. En caso de incendio, combata el fuego con extintores de polvo químico seco.

Recoja los derrames con arena u otro material absorbente y consulte la legislación vigente para su correcta disposición final, al igual que los saldos y envases vacíos, parano contaminar el alcantarillado, fuentes de agua ó ríos. No los incinere.

Toda la información descrita en la Ficha Técnica no constituye Garantía Expresa o implícita sobre el desempeño del producto, ya que las condiciones de preparación de la superficie, dilución, aplicación, uso, bodegaje y/o almacenamiento están fuera de nuestro control.

Condiciones diferentes a las expresadas en esta Ficha Técnica quedan supeditadas solo al aplicador.

La información suministrada en la presente ficha técnica está sujeta a cambios sin previo aviso.

