

	FICHA TÉCNICA ULTRAPINTURAS® PASTA ACRÍLICA	VERSIÓN: 2	CÓDIGO: FT-034
		VIGENTE HASTA: 13-07-2023	Página 1 de 4

1. CARACTERÍSTICAS Y USOS:

ULTRAPINTURAS®PASTA ACRÍLICA es una pasta fabricada a base de resina acrílica base agua, de bajo VOC (VOC de la pasta acrílica 20-30 g/L, valor según cálculo teórico basado en la formulación del producto); con granulometría gruesa, controlada para lograr alto poder de relleno, hidrofugantes y aditivos de última tecnología los cuales le proporcionan una alta resistencia a la humedad. Especialmente diseñada para rellenar, nivelar y corregir superficies verticales interiores y exteriores que posteriormente se van a pintar, estucar o texturizar con ultragrafiado.

VENTAJAS:

- Listo y fácil de aplicar.
- Buena adherencia a superficies porosas.
- No se desprende al contacto con el agua, una vez se ha curado.
- Fácil de tinturar.
- Fácil de manejar.

2. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia y seca; libre de polvo, desmoldante de encofrado, grasa, agentes contaminantes o partículas sueltas como cales, carburos, entre otros. Se debe eliminar la pintura suelta o en mal estado.
- Para superficies alcalinas, aplique previamente un imprimante **ULTRAPINTURAS®ULTRAIMPRIMANTE** O **ULTRAPINTURAS® RESICRYL** (Resina acrílica).
- Para la aplicación de **ULTRAPINTURAS®ULTRAGRAFIADO** de colores claros sobre superficies oscuras (Pañete o concreto) se recomienda aplicar una mano de **ULTRAPINTURAS®ULTRAIMPRIMANTE COLOR S/M.**
- Las superficies con alta porosidad (absorción), aplicar una mano de sellador **ULTRAPINTURAS®ULTRAIMPRIMANTE** O **ULTRAPINTURAS® RESICRYL** (Resina acrílica).
- Las superficies con problemas de humedad deben ser tratadas con productos especializados en resolver este problema.
- En superficies con esmalte se lija previamente (No. 180) hasta perder por completo el brillo.
- En caso que se vaya a aplicar **ULTRAPINTURAS®ULTRAGRAFIADO** sobre una superficie que esté compuesta por varios sustratos y/o haya sido resanada, aplicar previamente **ULTRAPINTURAS®ULTRAIMPRIMANTE COLOR S/M.**

COPIA CONTROLADA

	FICHA TÉCNICA ULTRAPINTURAS® PASTA ACRÍLICA	VERSIÓN: 2	CÓDIGO: FT-034
		VIGENTE HASTA: 13-07-2023	Página 2 de 4

3. APLICACIÓN

- Homogenice la pasta acrílica en su envase original con una espátula limpia hasta obtener homogenización completa del producto.
- En pañetes muy porosos se recomienda aplicar 1 capa de producto. En pantallas de concreto
- Extienda el material uniformemente sobre la superficie con llana metálica. Asiente bien y ejerza presión para compactarlo evitando porosidad.
- Empareje y retire los excesos con llana, regla metálica o codal. Realice la aplicación en capas cruzadas en sentido horizontal y vertical para corregir imperfecciones.
- No se recomienda dejar como acabado final permanente.
- Herramientas y otros elementos de trabajo se lavan con agua. No mezcle la PASTA ACRÍLICA con otros productos que pueden alterar sus propiedades fisicoquímicas. **Nota:** En caso de contar con material de lotes diferentes se deben mezclar para evitar la diferencia de color. Una vez aplicado se debe proteger de la lluvia durante las primeras 6 horas para así permitir que el material tenga el tiempo de secado adecuado. En zonas con humedad relativa superior al 60% es necesario proteger de la lluvia hasta por 12 horas.

4. ESPECIFICACIONES

Tamaño de grano	Grueso
Densidad	6.7 Kg/Gal ± 0,5 Kg/Gal
VOC	20-30 g/L
Espesor de película	3 ± 0.1 mm

5. SECAMIENTO A 25 pc Y 60% DE HUMEDAD RELATIVA

Tiempo de secamiento al tacto:	6 horas máximo
Tiempo de secamiento total:	3 días
Tiempo de secamiento para limpieza con agua:	30 días

6. RENDIMIENTO TEÓRICO

Sobre pañete:	3,5 Kg/m ²
---------------	-----------------------

El rendimiento está directamente relacionado con las características de la superficie sobre la cual se aplicará la pasta acrílica y la habilidad de la persona que realiza el trabajo.

COPIA CONTROLADA

	FICHA TÉCNICA ULTRAPINTURAS® PASTA ACRÍLICA	VERSIÓN: 2	CÓDIGO: FT-034
		VIGENTE HASTA: 13-07-2023	Página 3 de 4

7. PRESENTACIÓN

ULTRAPINTURAS® PASTA ACRÍLICA El producto es entregado en Bolsa plástica por 5Kg, Bolsa plástica por 30 Kg y Tambor por 350 Kg.

8. RECOMENDACIONES

- No debe aplicarse cuando haya lluvia y/o se moje la superficie donde se aplicará el producto.
- Para limpieza utilice únicamente agua corriente limpia.
- Una vez usado el producto, la bolsa que contenga el material restante debe estar sellada para así evitar la filtración de agua.
- Para obtener una mejor adherencia, aplicar **ULTRAPINTURAS®RESICRYL** sobre superficies porosas o pañetes.
- Debido a las características de materias primas como el cuarzo y arena que son extraídas de manera natural, no es posible obtener total uniformidad en el color de estas, lo cual generara un margen de error en el color final entre lotes.

9. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

El producto **ULTRAPINTURAS® PASTA ACRÍLICA** tiene una estabilidad de 6 meses en el envase, contados a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando no se altere física o químicamente, se mantenga bajo techo, en un lugar fresco y seco a una temperatura inferior a 30°C. Las bolsas deben permanecer cerradas para prevenir el deterioro del producto y el contacto con el agua. El producto se debe transportar bajo condiciones que lo protejan de las circunstancias ambientales y posibles daños físicos.

Utilice protección respiratoria, guantes y gafas para evitar el contacto especialmente con los ojos y la piel. En caso de contacto con la piel, lave con agua y jabón; si el contacto es con los ojos, lave con agua abundante y consulte a un especialista.

No ingerir. En caso de hacerlo accidentalmente, beba agua y busque atención médica.

Mantener en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.

10. INFORMACIÓN ADICIONAL

Producto no inflamable.

COPIA CONTROLADA

	FICHA TÉCNICA ULTRAPINTURAS® PASTA ACRÍLICA	VERSIÓN: 2	CÓDIGO: FT-034
		VIGENTE HASTA: 13-07-2023	Página 4 de 4

Toda la información descrita en la Ficha Técnica no constituye Garantía Expresa o implícita sobre el desempeño del producto, ya que las condiciones de la superficie, preparación del producto, dilución, aplicación, uso, bodegaje y/o almacenamiento están fuera de nuestro control.

Condiciones diferentes a las expresadas en esta Ficha Técnica quedan supeditadas solo al aplicador.

La información suministrada en la presente ficha técnica está sujeta a cambios sin previo aviso.

COPIA CONTROLADA

