

	FICHA TÉCNICA ESTUPLAST	VERSIÓN: 5	CÓDIGO: FT-035
		VIGENCIA HASTA 13-07-2025	Página 1 de 3

1. CARACTERÍSTICAS Y USOS:

ULTRAPINTURAS® ESTUPLAST es una masilla plástica especialmente formulada para rellenar, emparejar y sellar superficies interiores. De alta blancura, excelente adherencia, fácil aplicación y lijabilidad. Presenta un acabado sobresaliente, buena resistencia al agua y alta flexibilidad siendo el sustrato ideal para la posterior aplicación de pinturas y revestimientos.

Se utiliza sobre muros, pañetes, superficies lisas de concreto, paredes y láminas de fibrocemento.

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

Densidad (Kg/Gal)	6.5 ± 0.2
Contenido VOC (g/L)	≤ 20
pH a 25°C	8 - 9

3. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie debe estar limpia y seca; libre de polvo, grasa, agentes contaminantes o partículas sueltas como cales, carburos, entre otros. Se debe eliminar la pintura suelta o en mal estado. Para superficies nuevas, alcalinas o porosas se debe realizar una imprimación con PVA TIPO A O B diluido 1:1 con agua.
- Las superficies con problemas de humedad deben ser tratadas con productos especializados en resolver este problema.

5. SECAMIENTO A 25 °C Y 60% DE HUMEDAD RELATIVA

Tiempo de secamiento de la primera capa	1 hora
Tiempo de secamiento segunda Capa	1 hora
Para aplicación de pinturas	24 horas

6. RENDIMIENTO TEÓRICO

Sobre revoque:	2 a 3 m ² /Galón
Sobre estuco o superficies rugosas:	2 a 3 m ² /Galón
Sobre estuco o superficies lisas:	4 a 6 m ² /Galón
Consumo sobre revoque	2,1 a 3,2 Kg/m ²
Consumo sobre superficies rugosas	2,1 a 3,2 Kg/m ²
Consumo sobre superficies lisas:	1,0 a 1,6 Kg/m ²

El rendimiento está directamente relacionado con las características de la superficie sobre la cual se aplicará la pintura y la habilidad del aplicador.

COPIA CONTROLADA

	FICHA TÉCNICA ESTUPLAST	VERSIÓN: 5	CÓDIGO: FT-035
		VIGENCIA HASTA 13-07-2025	Página 2 de 3

7. COLORES DISPONIBLES Y PRESENTACIÓN

ULTRAPINTURAS® ESTUPLAST está disponible en color Blanco. El producto es entregado en bolsa por 1 Kg, Cuarto de galón por 1,5 Kg, Galón por 5,5 Kg, Balde por 14,5 Kg, Cuñete por 28 Kg y Tambor por 300 Kg.

8. RECOMENDACIONES

- No debe aplicarse cuando haya lluvia y/o se moje la superficie a pintar.
- No utilizar yesos de baja calidad, ya que esto puede afectar la adherencia y/o el comportamiento del acabado final.

9. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

- El producto **ULTRAPINTURAS® ESTUPLAST** tiene una garantía de 1 año, contado a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando no se altere física o químicamente, se mantenga bajo techo, en un lugar fresco y seco. Los recipientes deben permanecer herméticamente cerrados para prevenir el deterioro del producto. El producto se debe transportar bajo condiciones que lo protejan de las circunstancias ambientales y posibles daños físicos.
- Utilice protección respiratoria, guantes y gafas para evitar el contacto especialmente con los ojos y la piel. En caso de contacto con la piel, lave con agua y jabón; si el contacto es con los ojos, lave con agua abundante y consulte a un especialista.
- No ingerir. En caso de hacerlo accidentalmente, beba agua y busque atención médica
- Los sobrantes deben almacenarse en recipientes plásticos de menor volumen, cerrados herméticamente, procurando utilizarlos en el menor tiempo posible.
- Mantener en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.

10. INFORMACIÓN ADICIONAL

- Producto no inflamable.
- Recoja los derrames con arena u otro material absorbente y consulte la legislación vigente para su correcta disposición final, al igual que los saldos y envases vacíos.
- Toda la información descrita en la Ficha Técnica no constituye Garantía expresa o implícita sobre el desempeño del producto, ya que las condiciones de preparación de la superficie, dilución, aplicación, uso, bodegaje y/o almacenamiento están fuera de nuestro control.
- Condiciones diferentes a las expresadas en esta Ficha Técnica quedan supeditadas solo al aplicador.

COPIA CONTROLADA