



FICHA TÉCNICA
**ULTRAPINTURAS®
ULTRAGRAFIADO
PREMIUM**

VERSIÓN:

2

CÓDIGO:

FT-087

VIGENTE
HASTA:
24/03/2028

Página 1 de 4

1. CARACTERÍSTICAS Y USOS:

ULTRAPINTURAS® ULTRAGRAFIADO es un revestimiento acrílico base agua, bajo VOC de acabado texturizado, granulometría controlada, fabricado con resinas acrílicas. Ideal para superficies de pañete, concreto, piedra y fibrocemento interiores a las que imparte belleza y durabilidad de hasta 3 años bajo las recomendaciones de preparación de superficie y aplicación del producto.

VENTAJAS:

- Listo y fácil de aplicar.
- Buena adherencia a superficies porosas.
- Compatible con cualquier tipo de pintura base agua.
- No se desprende al contacto con el agua, una vez se ha curado.
- Fácil de tinturar.
- Fácil de manejar.

2. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar nivelada, limpia y seca; libre de polvo, desmoldante, de encofrado, grasa, agentes contaminantes o partículas sueltas como cales, carburos, entre otros, que puedan afectar la adherencia del producto y se debe eliminar la pintura suelta o en mal estado. Se debe asegurar que la superficie este completamente fraguada, que al menos haya pasado más de 30 días de su aplicación.

- Para superficies alcalinas aplique previamente un imprimante **ULTRAPINTURAS® ULTRAIMPRIMANTE** o **ULTRAPINTURAS® RESICRYL** (Resina acrílica).
- Las superficies con alta porosidad y absorción, aplicar una mano de sellador **ULTRAPINTURAS®ULTRAIMPRIMANTE** o **ULTRAPINTURAS®RESICRYL** (Resina acrílica), Para garantizar un óptimo rendimiento.
- Las superficies con grietas, agujeros e imperfecciones se deben resanar y nivelar para no afectar el acabado utilizando **ULTRAPINTURAS® PASTA ACRÍLICA**. Las superficies con grietas de estructuras se deben tratar con productos especializados.
- En superficies texturizadas aplicar primero **ULTRAPINTURAS®PASTA**

COPIA CONTROLADA



FICHA TÉCNICA
**ULTRAPINTURAS®
ULTRAGRAFIADO
PREMIUM**

VERSIÓN: 2	CÓDIGO: FT-087
VIGENTE HASTA: 24/03/2028	Página 2de 4

ACRÍLICA para resanar y nivelar.

• En caso que se vaya a aplicar **ULTRAPINTURAS®ULTRAGRAFIADO PREMIUM** sobre una superficie que esté compuesta por varios sustratos y/o haya sido resanada o nivelada con morteros o revoques se debe aplicar **ULTRAPINTURAS®PASTA ACRÍLICA** y **ULTRAPINTURAS®ULTRAIMPRIMANTE**.

• **ULTRAPINTURAS®ULTRAGRAFIADO PREMIUM** NO presenta adherencia sobre superficies lisas como baldosas, vidrio, metal y plástico.

• Module la superficie realizando falsas dilataciones que permitan realizar el trabajo sin interrupción dentro del área de la dilatación. Esto es fundamental para asegurar uniformidad en el acabado.

• Las superficies con problemas de humedad deben ser tratadas con productos especializados en resolver este problema.

3. PREPARACIÓN DEL PRODUCTO Y APLICACIÓN

- Agite el producto con una espátula limpia, raspando las paredes y el fondo del envase hasta conseguir una mezcla homogénea. Si no es necesario NO diluya el producto, de lo contrario use 350 ml de agua por cada 30 kg de producto.
- Use llana metálica y llana plástica.
- Extienda una capa de **ULTRAPINTURAS® ULTRAGRAFIADO PREMIUM** con la llana metálica sobre el área deseada y llene los espacios vacíos para lograr una mejor nivelación. Remueva los excesos del producto. Deslice la llana plástica en sentido vertical, de arriba hacia abajo o sentido circular o cruzado, arrastrando el cuarzo hasta obtener el rayado deseado.
- En el momento de la aplicación, la temperatura ambiental debe ser mayor a 18°C y la temperatura de la superficie de aplicación no debe ser superior a 35°C.
- No mezcle el producto con otros materiales que puedan afectar las propiedades.
- Realizar la limpieza de los implementos de trabajo y equipos con agua.

COPIA CONTROLADA



FICHA TÉCNICA
ULTRAPINTURAS®
ULTRAGRAFIADO
PREMIUM

VERSIÓN:

2

CÓDIGO:

FT-087

VIGENTE
HASTA:
24/03/2028

Página 3 de 4

4. RECOMENDACIONES

- No debe aplicarse cuando haya, se prevea lluvia o se moje la superficie a pintar. Una vez aplicado se debe proteger de la lluvia durante las primeras 6 horas para así permitir que el material tenga el tiempo de secado adecuado. En zonas con humedad relativa superior al 60% es necesario proteger de la lluvia hasta por 12 horas.
- Limpie la tapa y los bordes del envase para permitir el cierre hermético.
- Para obtener una mejor adherencia, aplicar **ULTRAPINTURAS®ULTRAGRAFIADO PREMIUM** sobre superficies porosas o pañetes.
- Debido a las características de las materias primas utilizadas no es posible obtener total uniformidad de color entre lotes. Por ello siempre deben mezclarse lotes diferentes antes de aplicarlos, con el fin de minimizar las variaciones de color, que son inherentes a este producto.
- Es importante llevar una relación de los lotes aplicados según el área, para evitar diferencias de tono.
- Se debe calcular de acuerdo el rendimiento **SECCION 7** de esta ficha técnica, la cantidad total de Ultragrafiado a utilizar para evitar diferencias de tono entre lotes.
- No aplicar vinilos tipo 2 o tipo 3 como base.
- No debe lavarse con ácidos ni detergentes industriales fuertes. No se refregar con cepillos, zabras u otro material abrasivo, ya que puede provocar desprendimiento del producto de la pared.
- Para extender la durabilidad del color del revestimiento se recomienda aplicación de RESICRYL ULTRAPINTURAS® sobre el ULTRAGRAFIADO®.
- Se recomienda hacer mantenimiento al ultragrafiado 1 año después de la aplicación, debido a que pueden presentarse deterioro del material y del color.

COPIA CONTROLADA



FICHA TÉCNICA
ULTRAPINTURAS®
ULTRAGRAFIADO
PREMIUM

VERSIÓN:

2

CÓDIGO:

FT-087

VIGENTE
HASTA:
24/03/2028

Página 4 de 4

5. ESPECIFICACIONES

Tamaño de grano	Medio-grueso
Densidad	6.7 Kg/Gal ± 0,5 Kg/Gal
VOC	< 25 g/L
Espesor del recubrimiento	2 a 3 mm
Viscosidad	138 ± 3 K U
Color	Según Patrón (5% de diferencia entre patrón y muestra)

6. SECAMIENTO A 25 °C Y 60% DE HUMEDAD RELATIVA

Tiempo de secado al tacto	6 horas máximo
Tiempo de secado total	48 horas
Tiempo de secado para limpieza con agua	30 días

7. RENDIMIENTO TEÓRICO

Sobre pañete	3,5 Kg/m ²
Sobre revoque o concreto	3,5 – 4 Kg/m ²
Sobre ULTRAPINTURAS® PASTA ACRÍLICA	3,5 Kg/m ²

El rendimiento está directamente relacionado con las características de la superficie sobre la cual se aplicará el revestimiento, medio de aplicación y la habilidad de la persona que realiza el trabajo. Se recomienda hacer pruebas de rendimiento previas para determinar el rendimiento real del producto.

8. COLORES DISPONIBLES Y PRESENTACIÓN

ULTRAPINTURAS® ULTRAGRAFIADO PREMIUM colores catalogo 2025-2026
presentacion por tambor por 350 Kg.

COPIA CONTROLADA



FICHA TÉCNICA
ULTRAPINTURAS®
ULTRAGRAFIADO
PREMIUM

VERSIÓN:

2

CÓDIGO:

FT-087

VIGENTE
HASTA:
24/03/2028

Página 5 de 4

9. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

- El producto **ULTRAPINTURAS® ULTRAGRAFIADO PREMIUM** tiene una estabilidad de 6 meses en el envase, contados a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando no se altere física o químicamente, se mantenga bajo techo, en un lugar fresco y seco a una temperatura inferior a 40°C.
- Los recipientes deben permanecer herméticamente cerrados para prevenir el deterioro del producto. El producto se debe transportar bajo condiciones que lo protejan de las circunstancias ambientales y posibles daños físicos.
- Utilice protección respiratoria, guantes y gafas para evitar el contacto especialmente con los ojos y la piel. En caso de contacto con la piel, lave con agua y jabón; si el contacto es con los ojos, lave con agua abundante y consulte a un especialista.
- No ingerir. En caso de hacerlo accidentalmente busque atención médica.
- Los sobrantes deben almacenarse en recipientes plásticos de menor volumen, cerrados herméticamente, procurando utilizarlos en el menor tiempo posible.
- Para no contaminar las fuentes de agua, ríos y alcantarillado, recoja los derrames con arena u otro material absorbente y consulte la legislación vigente para su correcta disposición final, al igual que los saldos y envases vacíos.
- Mantener en un lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.

10. INFORMACIÓN ADICIONAL

- Producto no inflamable.
- Toda la información descrita en la Ficha Técnica no constituye Garantía Expresa o implícita sobre el desempeño del producto, ya que las condiciones de preparación de la superficie, dilución, aplicación, uso, bodegaje y/o almacenamiento están fuera de nuestro control.
- Condiciones diferentes a las expresadas en esta Ficha Técnica quedan a criterio del aplicador.
- La información suministrada en la presente ficha técnica está sujeta a cambios sin previo aviso.

COPIA CONTROLADA